


مضبوط بلاک، مستحکم تعمیر، محفوظ مستقبل



بلاک سے گھر بنانے والوں  
کے لیے اپرا کی طرف سے  
ضروری پیغام



APRIL  
2007

آزاد جموں کشمیر HRCs



مزید معلومات کے لیے اپنے قریبی HRC سے رابطہ کریں۔

مظفر آباد HRC ہاؤس نمبر B-10 پر چھتر ہاؤسنگ سکیم نزد ٹیٹ پیس، مظفر آباد  
فون نمبر 5-34994-058810

ہٹیاں HRC تحصیل کپاؤنڈ ہٹیاں بالا  
فون نمبر 9-42589-058830

پٹنہ HRC سیری کلچر آفس کپاؤنڈ نوکوٹ پٹنہ  
فون نمبر 4-42944-058811

راولاکوٹ HRC انڈسٹریل ایریا دریک عیدگاہ راولاکوٹ  
فون نمبر 6-81096-058710

باغ HRC ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز عقب انکم ٹیکس آفس مارغ  
فون نمبر 12/45012-72529-058720

دھیرکوٹ HRC نیلہ ہٹ روڈ ٹورسٹ ریٹ ہاؤس دھیرکوٹ  
فون نمبر 2-506302-0992



## بلاک کا معیار:



- تمام بلاک اچھی کوالٹی کے ہونے چاہئیں۔
- بلاک خریدتے وقت یہ یقین کر لیں کہ بلاک بنانے والے نے 1:3:6 کے تناسب سے بلاک بنائے ہوئے ہیں۔
- یہ بھی یقین کر لیں کہ بلاک کی مناسب مدت یعنی کم از کم 10 دن تک ترائی کی گئی ہے۔ تازہ بنے ہوئے بلاک مضبوط نہیں ہوتے اس لئے انہیں استعمال نہ کریں۔

## خبردار:

غیر معیاری اور غلط سائز کا بلاک کے استعمال کی صورت میں:

- آپ اپنی مالی امداد سے محروم ہو سکتے ہیں۔
- آپ کا گھر نہ تو معیاری ہوگا اور نہ مضبوط ہوگا اور نہ ہی رہنے کے لیے محفوظ

## یاد رکھیں:

بلاک کی تعمیر میں افقی

(بینڈز) اور عمودی سریا

(کناروں اور جوڑوں کا

کھڑا سریا) ضرور استعمال کریں۔



## بلاک سائز:



- ایرا کی پالیسی کے مطابق دیواری کم از کم چوڑائی 8 انچ ہونی چاہئے۔
- اگر کنکریٹ بلاک استعمال کرنا ہو تو کم از کم 8 انچ چوڑا بلاک استعمال کریں۔
- 6 انچ کے بلاک کا استعمال نامناسب ہے۔
- 8 انچ کی دیواری مضبوطی، 6 انچ کی دیواری مضبوطی سے بہتر ہے۔
- 8 انچ کے کھوکھلے اور ٹھوس بلاک دونوں استعمال کئے جاسکتے ہیں مگر ٹھوس بلاک بہتر ہوتے ہیں۔

